



瀚軒股份有限公司

No.209,Section 2 Chung-Hua
Road, Chung-Li, Taoyuan County 325,
Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-3-4611902
Fax : 886-3-44524128

Hypersonic Inc.

中壢市中華路二段209號

HB-ASZ008 抗污抗指紋保護液

一、產品說明：

HB-ASZ008 為一款抗汗抗指紋溶液，無色透明、無毒無味，安全無閃點不燃，使用方便。其表面張力極小，可以瞬間流平。原料由日本進口，由於具有非常優異的抗汗性及耐刮耐磨性，被廣泛應用於各種觸控面板玻璃、光學玻璃、鏡片、金屬鍍膜等電子產品表面的抗汗處理。

二、產品特性：

- 優異的防水、防油性，抗汗、抗指紋、汗跡易去除。
- 高光澤、高透光，均勻超薄的塗層保持基材本身的光學特性。
- 耐刮耐磨優異、耐久性強，有效防止表面劃傷。
- 手感滑爽。

三、使用步驟：

- 1、清潔：使用清洗劑或溶劑去除基材表面汗跡，使用超聲波設備更佳。
- 2、塗布：用刷塗或者噴塗，使 HB-ASZ008 溶液均勻塗布於基材表面。
- 3、烘乾：待表乾後放入烘箱 80-150°C，烘烤 30-60min。
- 4、包裝：清潔表面後為成品即可包裝。

四、產品性能：

項目	測試條件	測試結果
硬度	三菱鉛筆硬度計, 負重 1KG	≥6H
附著力(玻璃/AF 塗層)	百格刀, 3M 膠帶	5B
水滴接觸角	接觸角測量儀	≥110°
磨擦測試後水滴接觸角	0000#鋼絲絨, 負重 1KG, 摩擦 10,000 次	≥100°
化學試劑浸泡後水滴接觸角	酒精/丙酮, 25°C x48h	≥110°
高溫高濕靜置後水滴接觸角	65°C , 90%RHx72h	≥110°
人工汗水浸泡後水滴接觸角	25°C x48h	≥110°

五、產品包裝：

依需要可分為 2L / 5L / 20L 桶裝，說明如下：

包裝桶標示容量	實際內含物重量
2L	1.5kg
5L	4kg
20L	16kg

六、產品貯存：

密封，防潮，避免高溫，有效期九個月。