

## 低溫熱固型可剝膠 HB-T97LT1 產品說明書

### 一、 產品說明

HB-T97LT1 為低溫熱硬化型可剝離保護油墨，油墨印刷性佳，硬化速率快，乾燥後塗膜可剝離性優異，適用於觸控屏(touch panel)ITO glass 或 ITO film 防刮及防塵保護，使用後可完全剝除無殘膠。此油墨塗膜經過烘烤製程，塗膜強度增加，且不侵蝕底材維持優異剝離性。

### 二、 產品規格

外觀	藍色膠體
黏度	300~500PS (#2, VT-04)
固成分	99±1%
稀釋方式	可直接使用，亦可加入專用稀釋劑
儲存安定性	置於陰涼乾燥處 15~25°C，4 個月

### 三、 操作條件

固化條件	130~150°C / 20~30 分鐘
塗布方式	80~200 目網印
膠刮硬度	60~70 度
網印壓力	2~3kg(愈輕膜厚愈厚)
印刷膜厚	20~30 $\mu$ m(乾膜)

### 四、 注意事項

本產品具遙變性，施作前需均勻攪拌 5 分鐘。本操作參數僅為參考用，在不同製程時應適當調整使用參數以符合需求。若有需要請洽我司相關人員。